

PEINTURES  
**Camí**

LES  
SOLUTIONS  
PRO

# Camimat

**Acrylique**

**EXTRA BLANC**

**EXCELLENTE OPACITE**

**BONNE TENUE EN FACADE**

Mat de décoration.

**CLASSIFICATION AFNOR**

NFT 36 005 Famille 1 Classe 7 b2.

**COMPOSITION**

**Liant** \_\_\_\_\_ Copolymère acrylique.  
**Pigment** \_\_\_\_\_ Oxyde de titane rutile traité.  
**Diluant** \_\_\_\_\_ Eau.  
**Autres composants** \_\_\_\_\_ Carbonate de calcium.

**CARACTÉRISTIQUES**

**Aspect du feuil sec** \_\_\_\_\_ Mat profond.  
**Densité : (à 20°C)** \_\_\_\_\_ 1,62 en blanc.  
**Rendement en surface** \_\_\_\_\_ 8 m<sup>2</sup>/litre environ.  
**Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :**  
**Sec au toucher** \_\_\_\_\_ 20 minutes.  
**Recouvrable** \_\_\_\_\_ 6 heures.

**PARTICULARITES**

- Sans odeur.
- Ne jaunit pas.
- DOPE ANTIROUILLE pour les 25 Kg.
- Application facile.
- Lessivable.
- Peut se teinter avec les colorants universels CAMICOLOR.
- Le système à teinter "CAMICOLOR" permet la réalisation de 750 teintes.



Intér.-extér.



20  
mm



6 h



8 m<sup>2</sup>  
litre



SYSTÈME À TEINTER  
CAMICOLOR

**EMPLOI :**

**Matériel d'application :** Pinceau, rouleau, pistolet.

**Dilution et nettoyage du matériel :** Eau.

**Précaution d'emploi :** Ne pas appliquer au-dessous d'une température de 5°C. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Craint le gel.

**MISE EN ŒUVRE :** Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

**Fonds neufs :**

- Sur ciment frais attendre 3 semaines.
- Appliquer la sous-couche REXOCRYL PRIM.

**Fonds anciens :**

- Eliminer toutes parties non adhérentes. Sur bois, fer, métaux non ferreux, etc....
- Utiliser la sous-couche impression BT.

**Extérieur :**

- Sur fonds farinants ou douteux, utiliser la sous couche adaptée.
- Sur fonds particulièrement dégradés et peu cohérents, utiliser LEADERFIX.

**Intérieur :**

- Sur fonds farinants ou douteux, utiliser la sous-couche GÉOPURPRIM diluée à 10 %.

**CONDITIONNEMENT :**

10 litres - 25 kg.

MISE A JOUR DU 01.01.2006 - YSJ/NM.

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.

CAMI-GMC - RN 8 La Tourtelle - 13682 Aubagne Cedex France - Tél. : (33) 04.42.18.56.56 - FAX : (33) 04.42.84.08.45 - www.cami-gmc.fr