

Huile chaulée

APPLICATION FRAIS/FRAIS

EXCELLENTE OPACITE

Mat sans tension
à excellent pouvoir isolant.

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 2a.

COMPOSITION

Liant _____ Très long en huile, traité chimiquement.
Pigment _____ Oxyde titane rutile.
Solvant _____ A base de solvant désaromatisé (sans odeur).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Mat profond (brillant spéculaire : %).
Densité (à 20°) _____ 1,46+/-0,02.
Rendement _____ 12 m²/litre environ en fonction des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 60 % d'humidité relative) :
Hors poussière _____ 1 heure.
Sec au toucher _____ 3 heures.
Durcissement _____ 3 semaines.
Recouvrable _____ Immédiatement ou au plus tôt 72 heures après.

PARTICULARITÉS

- **NE PAS DILUER.**
- S'applique directement sans lessivage du support.
- Ne tire pas les fonds.
- Isolant (noir de fumée et tache d'humidité sèche).
- Sans reprise.
- Très opacifiant.



EMPLOI :

Matériel d'application : Brosse, rouleau.

Dilution et nettoyage du matériel :

Diluant SO CAMI garanti sans odeur ou White Spirit à 5% maximum suivant support. L'emploi d'un diluant autre que le diluant SO CAMI peut générer une odeur étrangère au produit.

Précaution d'emploi :

Inflammable - Ne pas jeter les résidus à l'égout. (cf : FDS)

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Intérieur sur fonds neufs et anciens tels que :

- Plâtre-staff, placoplâtre, boiseries, enduits à l'eau, badigeon, chaux, vinyls, glycéros, papiers peints, textiles muraux, etc...
- Dans tous les cas le fond doit être sec, propre et cohérent.
- Sur fond alcalin, appliquer au préalable une sous-couche adaptée.

Application :

1 à 2 couches suivant l'état du support. Appliquer la 2^{ème} couche mouillée sur mouillée ou 3 jours après la première.

CONDITIONNEMENT :

2,5 litres - 10 litres.