

PEINTURES
Cami

LES
SOLUTIONS
PRO

S/C isolante

Glycéro

EXCELLENT ACCROCHAGE

OPACIFIANTE

TRAVAUX COURANTS



intér.-extér.



10h



24 h



DILUANT
SANS ODEUR
CAMI

10 m²
litre

CLASSIFICATION AFNOR

NFT 36 005 Famille 1 Classe 4a 2a.

COMPOSITION

Liant _____ Huile naturelle traitée, plus résines de synthèse.

Pigment _____ Titane rutile traité.

Solvant _____ White Spirit désaromatisé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec ____ Blanc satiné.

Densité (à 20°C) ____ 1,70 +/- 2.

Rendement ____ 10 m²/L environ à la couche en fonction du fond et du mode d'application.

Temps de séchage (à 20°C et 60% d'humidité relative) :

Hors poussière ____ 6 à 8 heures.

Sec au toucher ____ 10 heures.

Recouvrable ____ 24 heures.

PARTICULARITÉS

- Excellente pénétration.
- Excellent accrochage des peintures de finition.
- Très bon pouvoir opacifiant.
- Compatible avec des finitions aqueuses (acrylique, vinylique) ou glycéro.

EMPLOI :

Matériel d'application : Brosse, rouleau.

Dilution et nettoyage du matériel :

DILUANT SO CAMI sans odeur ou White Spirit.

Précaution d'emploi :

- Ne pas utiliser en finition.
- Inflammable.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Cf : FdS

MISE EN ŒUVRE :

Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et cohérents.

Sur fonds absorbants ou douteux, diluer à 5 ou 10% avec le DILUANT SO CAMI sans odeur ou du White Spirit.

Supports neufs :

- Plâtre, Plaque de plâtre, enduit doivent être bien secs.
- Bois : le pourcentage d'humidité doit être inférieur à 10%, sinon utiliser BOIS NEUFS.

Supports anciens :

- Brosser et dépoussiérer les parties non adhérentes.
- Lessiver ou dégraisser.
- Poncer le support si nécessaire puis procéder comme sur fonds neufs.

CONDITIONNEMENT : En 10 L.

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine.

MISE A JOUR DU 01 01 2006 - YSJ/NM.

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du support, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent annuellement celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.

CAMI-GMC - RN 8 La Tourtelle - 13682 Aubagne Cedex France - Tél. : (33) 04.42.18.56.56 - FAX : (33) 04.42.84.08.45 - www.cami-gmc.fr